


K-XI-12



OPISANIE

Falszywego Holenderskiego Czerwonego złotego.

Ten fałszywy czerwony złoty ma na stronie przedniej liczbę Roku 1782 nie posiada żadnych znaków prawdziwego wybicia, lecz jest dosyć czyſto ulany. Wszelako bardzo łatwo różni się od iſzczerego dukata tego gatunku następującemi okolicznościami :

Po 1^{ſze} Wążąc go z prawdziwym dukatem wzajemnie, poſtrzega się, że iſt o 26 ziarn dukatowych lekszy.

Po 2^{gie} Daie się rozeznać po obrączce, ponieważ nie tak, iak prawdziwy równo odległe, lecz wolną ręką w nie równej odległości powcinane zakresy wystawia; Niemając

Po 3^{cie} czyſtego dźwięku, a będąc upstrzonym tu i owdzie przegładającemi plamkami białemi, które z tąd pochodzą, że ten dukat we wnątrz tylko z białey, kruchej miedzi ſkłada się, a zewnątrz bardzo cieką plówką złotą iſt powleczoney, która mu tylko 5 krajc. wartości daie.

w Krakowie dnia 7^{go} Sierpnia 1798.

Jan Nep. Lytroff,
Ces. Król. werkmistrz główn. mennicz. urzęd.

Józef Bertram,
Ces. Król. Praktykant główn. mennicz. urzęd.

B e s c h r e i b u n g

über einen falschen Holländerdukaten.

Dieser falsche Holländerdukaten führet auf der Vorderseite die Jahrzahl 1782, hat gar keine Merkmale eines richtigen Gepräges, sondern ist ziemlich rein ausgegossen. Er unterscheidet sich aber sehr leicht von einem ächten dieser Gattung durch folgende Umstände:

1^{tes} Da selber, wenn er mit einem ächten Stücke gegenseitig gewogen wird, sich um 26 Dukatengrüne zu leicht zeigt.


2^{tes} Ist er an der Randier- oder Kollierung kennbar, da selber nicht wie ein ächter dieser Art gleich fortlaufende, sondern mit freyer Hand, und in ungleicher Entfernung eingegrabene Linien darstelllet; da er ferners

3^{tes} Keinen reinen Klang, und hie und da durchscheinende weisse Flecke hat, welches daher kommt, weil selber von innen blos aus einer spröden Komposition von Weißkupfer bestehet, von aussen aber mit einem ungemein dünnen Goldhäutchen überzogen ist, welches ihm nur einen Werth von 5 kr. giebt.

Krakau den 7^{ten} August 1798.

Johann Nepomuk Lütroff,
k. k. Hauptmünzamt's - Werkmeister.

Joseph Bertram,
k. k. Hauptmünzamt's - Praktikant.



XI.12



Bibliotheca
P.P. Camaldulensium in Bielany

Depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej



04944

